

MADEIRA

Technisches Datenblatt

06.09.2019

CR No. 20

| | |
|-------------------------|--|
| Artikelbeschreibung | Metallisiertes Stickgarn |
| Materialzusammensetzung | 80% Polyester texturiert; 20% metallisiertes Polyester |
| Feinheit | dtex 510 / 460 den |
| Aufmachung | 2000m Kone |
| Nadelempfehlung | 90/14 & (SAN 8 FFG 80/12) |

Echtheitsbewertungen Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut)

| | | |
|--|-------------------------------|-----|
| Waschechtheit (bei 95°C) | DIN EN ISO 105-C04/M & S C4A | 3-4 |
| Wasserechtheit (4 Stunden bei 37°C) | DIN EN ISO 105-E01/M & S C6 | 4-5 |
| Reibechtheit trocken (10x Reiben auf trockenem weißen Stoff) | DIN EN ISO 105-X12/M & S C8 | 4 |
| Reibechtheit nass (10x Reiben auf nassem weißen Stoff) | DIN EN ISO 105-X12/M & S C8 | 3-4 |
| Echtheit bei Trockenreinigung | DIN EN ISO 105-D01 | 4-5 |
| Hypochlorit-Bleichechtheit | DIN EN ISO 105-N01/M & S C10A | 4-5 |
| Speichel- und Schweißechtheit | DIN 53160-1 und DIN 53160-2 | 4-5 |

Echtheitsbewertungen Skala von 1 (sehr schlecht) bis 8 (sehr gut)

| | | |
|--|--------------------|-----|
| Lichtechtheit mit Xenonbogenlicht (100 Std.) | DIN EN ISO 105-B02 | 4-5 |
|--|--------------------|-----|

Farbstoffbedingt lässt sich dieser Wert nicht bei allen Farben erreichen.

Mechanisch-Technologische Werte

| | | |
|---|-----------------|------------|
| Reißkraft (mittlere Höchstzugkraft in cN) | DIN EN ISO 2062 | ca.1500 cN |
| Dehnung (mittlere Höchstzugkraftdehnung in %) | DIN EN ISO 2062 | ca.33% |

Besonderer Hinweis zur Oxidation:

Alle Farben in dieser Qualität sind oxidationsbeständig.

Pflegekennzeichnung



Alle Farben sind waschbar bei 95°C, ausgenommen die Farben, die auf der Farbkarte mit einem ★ gekennzeichnet sind. Diese sind nur bei 60°C waschbar.

Colour card No.:

65

Öko-Tex



Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Informationen und Daten in diesem Dokument sind Richtlinien und keine zugesicherten Eigenschaften. Herstellungsbedingt können kleine Abweichungen eintreten.

MADEIRA Garnfabrik
Rudolf Schmidt KG

Zinkmattenstraße 38
D-79108 Freiburg

Tel.: +49 (0) 761 – 51 04 00
E-Mail: service@madeira.de

MADEIRA